



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Testing Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body.



Centrální laboratoř – zkušebna Praha

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9
tel.: +420 286 019 435, e-mail: paha@tzus.cz, www.tzus.eu

zkušební laboratoř č. 1018.3
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL

č. 010-049549


o zkoušce – nasákavosti

Výrobce: Izolace pěnou
Adresa: Plačovice 9, 378 73 Jindřichův Hradec
IČO: 72159235
Objednatel: Patrik Radaušer
Plačovice 9, 378 73 Jindřichův Hradec
Zkušební vzorek: **TOGO Foam**
Zakázka: Z010250005


Počet stran protokolu včetně strany titulní: 2

Počet stran příloh: -

Vypracoval:


Michal Kaderávek
zkušební technik - specialista

Schválil:


Ing. Radka Sedmidubská
vedoucí zkušebny

Výtisk č.: 1
Počet výtisků: 3



Praha, dne 11.06.2025

razítko zkušební laboratoře č. 1018.3

Prohlášení: 1) Výsledky zkoušek v tomto protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty
2) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Centrální laboratoř

Nemanická 441, 370 10 České Budějovice

tel.: +420 387 023 211

www.tzus.eu

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1

č. účtu: 1501-931/0100

e-mail: pilarova@tzus.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 711, IČ: 00015679, DIČ: CZ00015679

1. Údaje o vzorku

Číslo vzorku: VZ010250095
 Vzorek: TOGO Foam
 Smlouva: Z010250005
 Datum dodání: 26.03.2025
 Místo odběru: neuvedeno
 Metoda odběru: neuvedena
 Způsob přípravy vzorku: Příprava vzorků byla provedena podle technických požadavků žadatele a zkušební vzorky byly připraveny ke zkouškám podle příslušné normy.

Výsledky zkoušek se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

2. Zkušební metody

Identifikace zkušební metody		Název zkušební metody
ČSN EN 1609	Lepebněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření*	Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření

Doplnění, odchylky nebo vyloučení z normového postupu nebo použití nenormových metod: nebyly uplatněny.

3. Výsledky zkoušek

Zkoušky byly provedeny dne: 31.03.-01.04.2025

Místo provedení zkoušek: Laboratoře zkušebny Praha

Zkoušky vykonal: Michal Kadeřávek

Údaje o podmínkách při provádění zkoušky a o použitém zkušebním zařízení jsou uvedeny v záznamech o zkoušce. Použité přístroje a měřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle platného plánu zkušebny Praha.

Laboratorní prostředí: teplota vzduchu (23±2) °C, relativní vlhkost vzduchu (50±5) %

3.1 Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření (metoda A) dle ČSN EN ISO 29767

Označení vzorku	1	2	3	4
Krátkodobá nasákavost W_p [kg·m ⁻²]	0,43	0,44	0,41	0,49
Aritmetický průměr W_p [kg·m ⁻²]				0,44

KONEC PROTOKOLU

